


## Festigkeitsverlust bei zusätzlicher/nachträglicher Wasserzugabe



**Eine nachträgliche Wasserzugabe ist nicht erlaubt !**

Alle Betoneigenschaften werden durch eine nachträgliche Wasserzugabe negativ beeinflusst.  
z.B. die Betondruckfestigkeit